



SELLADOR PARA MADERA REGIONAL REG-1 63-000

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	El Sellador para Madera Regional tiene un balance de resinas Nitrocelulósicas que le permiten adecuar la madera para aplicarle un acabado lustroso uniforme a un precio razonable. Diseñado para emparejar y sellar los poros de la madera.	
Uso Recomendado:	Se puede usar sobre cualquier tipo de madera.	
Color:	Transparente.	
Aspecto de la Película:	Mate.	
Porcentaje de Sólidos	Peso: 26,0 %.	Volumen: 19,8%.
Rendimiento Teórico:	7,92 m ² /litro (30 m ² /galón) a 25 micrones (1 mils) de espesor película seca.	
Fondos Recomendados:	No Aplica	
Acabado Recomendado:	Laca Nitro Transparente código FLA-856-020. Laca Nitro Blanca código FLA-856-100.	
Espesor de Película Recomendado:	Seca: 62,5 micrones (2,5 Mils).	
Viscosidad Original:	(90 - 100) KU a 25 °C (77°F).	

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, u otros contaminantes, según especificaciones SSPC-SP-1. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
Madera:	Limpieza Manual según especificación SSPC-SP-2. Limpieza con Herramienta Eléctrica según especificación SSPC-SP-3.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General:	Se puede aplicar con pistola convencional. Mezcle ocasionalmente durante la aplicación. Se deben aplicar de 2 a 4 manos, dependiendo del tipo de madera. Deje secar por 30 minutos y lije entre manos.
Brocha:	Utilice brochas de cerdas naturales Fanabro o Relieve.
Rodillo:	No se recomienda
Atomización:	Se recomienda emplear equipos Graco o equivalentes del mercado. a) Pistola a Succión: 2,81 - 4,22 kgf/cm ² (40-60 psi) Línea de aire. b) Pistola Convencional a Presión: Presión en el Envase: 0,70 - 1,05 kgf/cm ² (10-15 psi). Presión de Aire: 2,81 - 4,22kgf/cm ² (40-60 psi). c) Sin Aire: No se recomienda.
Viscosidad de Aplicación:	15-20 Segundos Copa Ford # 4 a 30 °C (86 °F).

Septiembre 2009

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

SELLADOR PARA MADERA REGIONAL REG-163-000

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	Máximo 100-150 % en volumen con Thinner Laca Nitro. Agregue 3,785-7,570 litros por 3,785 litros (1galón).

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza:	Emplee Thinner Laca Nitro
Precauciones:	Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación:	Mayor a: 25°C (77°F).

TIEMPO DE SECADO

General:	Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 62,5 micrones (2,5 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y por el espesor de película aplicada.
Al Tacto:	(15-20) Minutos.
Para Lijar:	(30-45) Minutos.
Repintado:	Tres (3) Horas.
Duro:	Doce (12) Horas.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de Galón (3,785 Litros). Envase de Cuarto (0,946 Litros). Envase de Cuñete, 5 galones (18,925 Litros). Envase de Tambor, 53 galones (200 litros). Otro envase contra pedido.
Tiempo de Almacenamiento:	Doce (12) meses bajo techo y en lugares bien ventilados.
Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Máximo: 38°C (100 °C) y 85 % Humedad Relativa.



Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela.
Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418.

Septiembre 2009

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.