



ARMONÍA CAUCHO INTERIOR LÍNEA ARM-072

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	Armonía Caucho Interior de Primera, es un producto Vinil-Acrílico de altísima calidad, Tipo "A", que decora y protege las superficies interiores con un tono de color delicado y moderno.	
Uso Recomendado:	Se puede utilizar en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera óptimas condiciones de resistencia. Se puede aplicar sobre techos, paredes de concreto, madera, cartón piedra y similares en ambientes internos.	
Color:	Según carta de colores y Sistema Tintométrico.	
Aspecto de la Película:	Mate	
Porcentaje de Sólidos	Peso: 50,2 %.	Volumen: 30,8 %.
Rendimiento Teórico:	11,88 m ² /litro (45 m ² /galón) a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca.	
Fondos Recomendados:	Concreto: Fondo Antialcalino código FLA-10-85. Fondo Ecológico Antialcalino FLA-10-00. Fijador Sellador Bulls Eye 1-2-3 de Zinsser. Madera: Sellador Concentrado código FLA-169-150.	
Acabado Recomendado:	No Aplica.	
Espesor de Película Recomendado:	Seca: 29,5 micrones (1,2 Mils).	Húmeda : 100 micrones (4 Mils).
Viscosidad Original:	95 ± 5 K.U. a 25 °C (77°F).	

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, u otros contaminantes según especificación SSPC-SP-1. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
Concreto:	Limpieza seg\xfan Preparaci\xf3n de Superficies de Concreto SSPC-SP-13. Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposter\xedas, hormig\xf3n, etc; se deben dejar secar por lo menos por 28 d\xedas (exterior) y 45 d\xedas (interior) a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.
Madera:	Limpieza Manual seg\xfan especificaci\xf3n SSPC-SP-2. Limpieza con Herramienta El\'ctrica seg\xfan especificaci\xf3n SSPC-SP-3.

M\u00c9TODO DE APLICACI\u00d3N

General:	Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Mezcle bien hasta que homogeneice el color y ocasionalmente durante la aplicaci\xf3n.
Brocha:	Utilice brochas de cerdas naturales y/o artificiales.
Rodillo:	Utilice la camisa adecuada seg\xfan la porosidad de la superficie.
Atomizaci\xf3n:	Se recomienda emplear equipos: a) Pistola a succi\xf3n 2,81 - 4,22 kg/cm ² (40-60 psi) en la l\xednea de aire. b) Pistola Convencional a Presi\xf3n: Presi\xf3n en el Envase: 0,70 - 1,05 kg/cm ² (10-15 psi). Presi\xf3n de Aire: 2,81 - 4,22 kg/cm ² (40-60 psi). c) Sin Aire: Relaci\xf3n de la bomba: 30:1 (min.). Salida: 11,4 L/min (GPM: 3) (min.). Manguera del Material: 0,95cm. (3/8") D.I. (min.). Tama\xf1o de Boquilla: 325-625 micrones (13-25 Mils). Presi\xf3n de Salida: 124-155 kg/cm ² (1800-2200 psi). Tama\xf1o del Filtro: 60 mallas. Se recomiendan las empacaduras de tefl\xf3n, las cuales est\xf3n disponibles a trav\xeds del fabricante de la bomba.

Septiembre 2009

Los datos que aqu\xed se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros \xf3ptimos conocimientos t\xedcnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ning\xfan tipo de garant\xeda por indebidos manejos operativos y/o de interpretaci\xf3n, as\xed como de rendimientos, desempe\xf1os o da\xfanos resultantes de su aplicaci\xf3n y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. est\xf3 limitada solo a la reposici\xf3n de sus productos. La garant\xeda de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

ARMONÍA CAUCHO INTERIOR LÍNEA ARM-072

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	Máximo 10 % en volumen con agua limpia. Agregue 0,38 litros (13 onz. fl.) por 3,785 litros (1galón).

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza: Emplee agua y jabón.
Precauciones: Almacéñese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación: No Aplica.

TIEMPO DE SECADO

General:	Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 29,5 micrones (1,2 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y por el espesor de película aplicada.
Al Tacto:	Treinta (30) Minutos.
Libre de Huella:	Tres (3) Horas.
Repintado:	Cuatro (4) Horas.
Duro:	Veinticuatro (24) Horas.
Lavable:	Después de Treinta (7) Días de Aplicado.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de 1 Galón (3,785 Litros). Envase de Cuñete, 5 galones (18,925 Litros). Otro envase contra pedido.
Tiempo de Almacenamiento: Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Doce (12) meses, bajo techo y en lugares bien ventilados. Máximo: 38°C (100 °F) y 85 % Humedad Relativa.

BASES PARA PREPARAR COLORES

General:	Las Bases del Sistema Tintométrico permiten la preparación de 1008 colores según la siguiente cantidad de tinta colorante que se le agregue.	
Colores Pasteles (P):	Mínimo: 0 Y	Máxima: 4 Y
Colores Medios (T):	Mínimo: 4 Y	Máxima: 8 Y
Colores Oscuros (D):	Mínimo: 6 Y	Máxima: 10 Y
Colores Fuertes (C):	Mínimo: 10 Y	Máxima: 14 Y
Precaución:	Use la cantidad correcta de tinta según el manual de fórmulas del sistema de preparación de colores de ARMONÍA.	



Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo. Venezuela.
Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418

Septiembre 2009

Septiembre 2009
Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. está limitada sólo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.