



Alta Calidad, Alto Rendimiento.

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FONDO GRIS RELLENADOR FLA-180-912

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	Es un Fondo Rellenador formulado con resina acrílica de altísima calidad que le brinda excelente adherencia y poder de relleno sobre superficies ferrosas-metálicas, masilla plástica, poliéster y nitro, frecuentemente utilizadas en el mercado de reacabado automotriz, presentado un secamiento rápido y de fácil lijado
Uso Recomendado:	Se recomienda su uso en el área automotriz y línea blanca.
Color:	Gris.
Aspecto de la Película:	Mate.
Porcentaje de Sólidos	Peso: 54,0%. Volumen: 40,0 %.
Rendimiento Teórico:	16,00 m ² /litro (60,56 m ² /galón) a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca.
Fondos Recomendados:	No Aplica.
Acabado Recomendado:	Lacas Acrílicas Fla Cryl línea FLA-740. Súper Esmalte Línea 026 Fla-Rapid línea FLA-40.
Espesor de Película Recomendado:	Seca: 37,5 – 50,0 micrones (1,5 – 2,0 Mils).
Viscosidad Original:	110 ± 10 K.U. a 25 °C (77°F).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa u otros contaminantes, según especificaciones SSPC-SP-1. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
Metálica:	Limpieza con Solvente según especificación SSPC-SP-1. Limpieza Manual según especificación SSPC-SP-2. Limpieza con Herramienta Eléctrica según especificación SSPC-SP-3.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General:	Se puede aplicar con pistola convencional. Mezcle bien hasta que homogenice el color y ocasionalmente durante la aplicación.
Brocha:	No se Recomienda.
Rodillo:	No se Recomienda.
Atomización:	Se recomienda emplear equipos: a) Pistola a Succión: 2,81-4,22kgf/cm(40-60 psi) Línea de aire. b) Pistola Convencional a Presión: Presión en el Envase: 0,70 – 1,05 kgf/cm (10-15) psi. Presión de Aire: (30-40) psi. c) Sin Aire: No se Recomienda.

Julio 2005

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

FONDO GRIS RELLENADOR FLA-180-912

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	Máximo 200% en volumen con Thinner Acrílico. Agregue 7,57 litros (256 onz. fl.) por 3,785 litros (1galón).

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza:	Emplee Thinner Acrílico.
Precauciones:	Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación:	Mayor a: 25 °C (77°F).

TIEMPO DE SECADO

General:	Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 37,5 - 50 micrones (1,5 - 2 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y en el espesor de película aplicada.
Al Tacto:	Entre diez-doce (10 - 12) Minutos.
Libre de Huella	Treinta (30) minutos
Repintado:	Quince (15) Minutos.
Para Lijar:	Treinta (30) Minutos.
Duro:	Veinticuatro (24) Horas

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de Galón (3,785 Litros). Envase Cuarto de galón (0,946 Litros).
Tiempo de Almacenamiento:	Doce (12) meses en lugares bien ventilados.
Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Máximo: 38°C (100°F) y 85 % Humedad Relativa.



Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela.
Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418.

Julio 2005

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.